

## REF. 53500 ENVASE RECTANGULAR

REGISTRO SANITARIO Nº 39038/A

ADHESION ECOEMBALAJES 05117

## MATERIA PRIMA

LÁMINA DE ALUMINIO

ALEACIONES EMPLEADAS COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)



ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	ı	-	0.10	-	0.05	0.15
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	ı	-	0.10	0.05	0.6	0.25

<u>USOS</u> <u>RESISTENCIA</u>

Apto para uso en horno microondas convencional, cocción al vapor y grill.

Apto para uso en contacto directo con los alimentos.

Temperatura min/máx. -20°C +250°C.

Compatible con el congelamiento rápido.

Compatible con el sellado de film plástico.

Resistencia ácidos Ph < 4,5	No apto
Resistencia ácidos Ph > 4,5	Apto
Resistencia alcalinos	•
	Apto
Resistencia alcohol	Apto
Resistencia grasa/aceite	Apto
Resistencia alimentos acuosos	Аріо

## **INSTRUCCIONES USO PARA MICROONDAS**

Apto para microondas a temperatura min/máx. -20°C +250°C Recomendaciones de uso:

- 1. Retirar la tapa.
- 2. Calentar un solo recipiente a la vez.
- 3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.

#### **DIMENSIONES**

## ESPESOR DE LÁMINA

Exterior 328X264 mm 80 micras

Interior 298X233 mm Base 280X215 mm

Altura útil 6 cm
Capacidad 3500 cc

### **EMBALAJE**

Medidas caja 600X550X680 Código de barras Dun

Unidades caja 300 Medidas palet 1200X800 mm Unidades bolsa 100 Altura palet con carga 1,90 m

Volumen caja 0,2166 m3 Altura palet con carga 1,90 n

Peso total caja 5 Kg

# ENDAL, S.L. Departamento de calidad Alicante, 1 de septiembre de 2021